

ПОСЛЕ промывки



www.bwt.ru

FOR YOU AND PLANET BLUE.

115432, г. Москва
Проектируемый проезд №4062 д. 6, стр. 16
+7 (495) 225-33-22
info@bwt.ru



bwt.ru

BWT SERVICE



До промывки



ПРОМЫВКА

Жидкий концентрат Cillit-HS 23 RS Plus




Применение

Cillit-HS 23 RS Plus используется в системах отопления и охлаждения, а также в системах кондиционирования воздуха с общей циркуляцией воды, для удаления известковых отложений или участков коррозии, а также продуктов отработанных теплоносителей на основе гликолей.

Особый химический состав препарата Cillit-HS 23 RS Plus обеспечивает быстрое восстановление нормальных рабочих условий системы путем одновременного удаления известковых отложений, коррозии и шламовых осадков.

Cillit-HS 23 RS Plus может использоваться в системах, включающих в себя компоненты из алюминия, легких сплавов и латуни, а также труб и фитингов, изготовленных из синтетических материалов. Подходит для линий как горячей, так и холодной воды с рециркуляцией.

Восстановление поверхностей с помощью Cillit-HS 23 RS Plus рекомендуется, главным образом, для систем с плохими рабочими условиями, после чего рекомендуется применение препаратов, защищающих от коррозии и отложения извести, например, Cillit-HS 23 COMBI или Cillit-HS 180.



Дозировка

Правильная дозировка препарата Cillit-HS 23 RS Plus составляет 1 кг на каждые 200 литров горячей воды, имеющейся в контуре. Обычно в отопительных системах, работающих на горячей воде, это 0,5 кг продукта а расчете на каждую комнату.

Для определения количества воды, содержащейся в отопительной системе, используйте следующие показатели:

- системы с подогревом пола: 11 литров воды соответствуют 1000 ккал/час
- конвекторы: 12 литров воды соответствуют 1000 ккал/час
- радиаторы: 18 литров воды соответствуют 1000 ккал/час.

ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОДУКТ (MSDS)

Паспорт безопасности на Cillit-HS 23 COMBI разработан в соответствии с требованиями документов 2001/58/CE, MD от 07/09/2002 и LD 65 от 14/03/2003

ЗАЩИТА

Жидкий концентрат Cillit-HS 23 COMBI



Применение

Cillit-HS 23 COMBI используется для предотвращения образования коррозии и отложения извести, а также для защиты нагревательных и охлаждающих систем и систем кондиционирования воздуха с общей циркуляцией воды. Cillit-HS 23 COMBI может использоваться для защиты как новых, так и уже существующих установок, независимо от жесткости воды, а также при использовании в этих системах таких материалов, как алюминий, легкие сплавы и синтетические компоненты. Если вы имеете дело с контурами или системами, имеющими коррозию и известковые отложения, рекомендуется сначала провести восстановительную обработку системы с помощью Cillit-HS 23 RS Plus.

Cillit-HS 23 COMBI используется для нагревательных систем с температурой до 80° C; для систем, работающих с более высокими температурами, рекомендуется использовать средство Cillit-HS 180. Не применяется в системах с антифризами.